

# Kiilto Ultra Fix plaatimissegu



Elastne tsemendibaasil plaatimissegu keraamiliste plaatide, looduskivi ja kergbetooni kinnitamiseks Kiilto hüdroisolatsioonimastiksile, vinüülkatetele, vanadele kahhel- ning klinkerplaatidele või kõikidele levinumatele ehitusplaatidele. Kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Sobib küttega põrandatele.



- keraamiliste ja klinkerplaatide, dekoratiiv- ja looduskivi kinnitamiseks
- poorsetele ja mitteimavatele aluspindadele
- C2TE
- vuukimine: seinad 12 tundi, põrandad 24 tundi
- sobib kasutamiseks välistingimustes
- mittevalguv

## KASUTUSALA

Mittevalguv segu keraamiliste ja klinkerplaatide ja looduskivi paigaldamiseks vinüül-, värvitud ja plaaditud pindadele ja muudele levinumatele aluspindadele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksile või Kiilto niiskustõkkega töödeldud pindadele, sh ka nt kipsplaadile. Sobib ka välistingimustesse. Ei sobi pidevalt vee all oleva pindade plaatimiseks (näiteks basseinid). Sobib ka küttega põrandatele. Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage niiskuskartlikud viimistlus- ja tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb kruntida lahjendatud Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga või niisutada veega. Mitteimav aluspind, näiteks ehitusplaat, tuleb kruntida lahjendamata Kiilto Start Primer nakkedispersiooniga. Vinüül-, värvitud- ja plaaditud aluspindade plaatimise puhul veenduge, et pind oleks plaatimise jaoks piisavalt stabiilne ja tugev ning et plaaditav pind oleks korralikult kinni aluspinna küljes. Peske plaaditaval aluspinnal leeliselise puhastusvahendiga maha vaha, rasv ja mustus ning loputage korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvide seda vajaduse korral ja eemaldage lihvimistolm. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist.

## KASUTUSJUHIS

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 15 min ja seejärel segage seda veel pisut. Seejärel kandke segu plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaadida 15–20 minuti jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaadi asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Soovitatud on tõsta paigaldatud plaate pisteliselt ja kontrollida, kas plaadi tagaküljel on seguga piisavalt kaetud (kahhelplaadid 70–75% ja klinkerplaadid 80–90%). Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagaküljel olema seguga kaetud 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist. Värsked segujäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu

ALUSPÕRANDA NIISKUS	Betoon < 90% RH
AVATUD AEG	üle 0,5 MPa / 30 min (EN 12004-2:2017)
KASUTUSTEMPERatuur	Optimaalne +18–20 °C, minimaalne +5 °C
KLASSIFIKATSIOONID	C2TE (EN12004-1:2017), M1
MAX TERA SUURUS	0,5 mm
KÜLMAKINDLUS	Külmakindel
TULETUNDLIKKUSKLASS	E
KULU	u 3 kg/m <sup>2</sup> , kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed 6mm × 6mm × 6mm) u 2 kg/m <sup>2</sup> , kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed 4 mm × 4 mm × 4 mm).
SEGAMISSUHE	6 l vett / 20 kg kott ( seinad) 6,5 l vett / 20 kg kott ( põrandad)
NAKKETUGEIVUS	> 1,0 MPa (EN 12004-2:2017)
SIDEAINE TÜÜP	plasti-tsemendi-kvartsibaasiline pulber
TÖÖAEG	Töötlemisaeg u 3 tundi pärast vee lisamist.
PAKENDI SUURUSED	20 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.



saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Vuuke saab täita Kiilto vuugitaidistega ja pinda kergelt koormata seinade puhul 12 tundi pärast plaatimist ning põrandate puhul mitte enne kui 24 tundi pärast plaatimist. Laske plaatidel nädal aega kuivada enne hariliku kasutuse alustamist. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel.

Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, sein- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid tihendage Kiilto Sanitaarsilikooniga.

Sobib väiksemate pinnaebatasuste parandamiseks enne plaatimist.

Mitme millimeetri kõrguste pinnaebatasuste parandamiseks soovitame kasutada eelnevalt Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

#### **LISATEAVE**

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

#### **KESKKOND JA OHUTUS**

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid.

Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).