



## SAKRET TGW SÜVAIMMUTUSKRUNT/ TOLMUTÕKKEKRUNT

20.02.15.

Vesialuseline süvaimmutuse- ja tolmutõkkekrunt ehitustöödeks

- Kasutuskohad:**
- Sise- ja välitingimustes
  - Seintele ja lagedele

- Rakendused:**
- Kasutatav suure või vähese imavusega mineraalsetel pindadel.
  - Kasutatav aluspinna sügavamaks immutamiseks, tolmu sidumiseks ning veeimavuse ühtlustamiseks enne krohvimis-, plaatimis-, pahteldamistöid ja tapeetimist materjalide parema omavahelise nakkuvuse saavutamise eesmärgil.
  - Aluspinna veeimavuse ühtlustamiseks enne akrüülvärvidega värvimist.
  - Aluspinna tolmuwabaks muutmiseks ilma järelviimistluseta juhul, kui ruumid on kaitstud pideva UV-kiirte (nt. päikesevalgus) mõju eest.
  - Sobilik betoonist, keraamilistest ja silikaatelistest, paekivist, poorbetoonist ja keramiitplokkidest pindadele, lubi-, lubitsement- ja tsementsegudega krohvitud pindadele, silikaat-, lubi- või kriitvärviga värvitud pindadele, kipskartong- ja tsementkiudplaatidele.
  - Maalritööde RYL 2012 tooteliigituse nr. 161.

- Omadused:**
- Lahustivaba
  - Kasutusvalmis
  - Vees lahustuv
  - Veeaure läbilaskev
  - Imub sügavamale aluspinda
  - Kiiresti kuivav
  - Piimjas, kuivades värvusetu ja täismatt
  - Vähese lõhnaga

- Koostisained:**
- Akrülaatdispersioon

**Tehnilised andmed:**

Värvus	piimjas
pH tase	8-9
Tihedus	Ca 1,01 kg/l
Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus	1 g/l
Kulu	200 kuni 300 ml/m <sup>2</sup>
Kulu 3 kihis	1,38 kg/m <sup>2</sup>
Kuivamisaeg	30 min kuni 2 t sõltuvalt aluspinna- ja õhutemperatuurist
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+25°C



## SAKRET TGW SÜVAIMMUTUSKRUNT/ TOLMUTÕKKEKRUNT

20.02.15.

<b>Aluspinna ettevalmistamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.</li><li>Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest.</li><li>Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.</li><li>Enne kruntimistöde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.</li></ul>
<b>Töö käik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Enne kasutamist loksutada või segada läbi.</li><li>Krunt kanda pinnale pintsliga, maalirulli või pihusti abil märg-märjale meetodil.</li><li>Pintsliga või maalirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.</li><li>Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada.</li></ul>
<b>Täiendav info toote kasutamise kohta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.</li><li>Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi.</li><li>Kuivanud krundiga määrduvad pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuritud plaadid) on puhastatavad veega.</li></ul>
<b>Pakend:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Plastpudel 1 l, kartongkarbis 12 tk</li><li>Plastämber 5 l, alusel 72 tk</li><li>Plastämber 10 l, alusel 40 tk</li><li>Plastämber 20 l, alusel 16 tk</li><li>Plastvaat 200 l (ettetellimisel)</li></ul>
<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.</li><li>Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+20°C.</li><li>Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li></ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest</li><li>Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole</li><li>Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga</li></ul>
<b>Täiendav informatsioon:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>, <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a></li></ul>

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.